

Efeito Decorativo – Mármore

Desenvolvimento inspirado no mármore, com textura marcante, sofisticada e moderna. Aposte no Efeito Decorativo Mármore para um acabamento perfeito.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Indicado para paredes internas de alvenaria, concreto e gesso e áreas externas cobertas.

PROPRIEDADES BÁSICAS

Cores	Base Branca
Sólidos por Massa	66% ± 2
Sólidos por volume	41% ± 2
VOC	43,0 g/L
Peso Específico a 25°C	1,5 – 1,6 g/cm ³ (valor aproximado)
pH	8,0 – 9,0
Ponto de Fulgor	Não aplicável
Tempo de armazenagem	24 meses
Toxicidade	Consultar FDS
Embalagens	3,9 kg

DADOS PARA APLICAÇÃO

Número de demãos recomendadas	2 a 3 demãos
Rendimento teórico:	Camadas finas: 3,9kg rende até 11m ² Observações: O rendimento prático pode variar em função da rugosidade e absorção da superfície, camada do produto depositada em condições atmosféricas, métodos e técnicas de aplicação.
Diluição:	Pronta para uso.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

SECAGEM

Temperatura	25° C
Ao Toque	2 horas
Lixamento/Repintura	4 horas
Final	24 horas

Observações: A secagem pode variar conforme a espessura da camada a ser aplicada.

Considerações: Não pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 35°C e umidade superior a 80%.

Este produto não possui resistência quando exposto a intempérie.

Evitar expor a superfície revestida a esforços durante 3 semanas após aplicação, pois sua película estará em processo de cura.

Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante a aplicação e secagem.

PREPARO DE SUPERFÍCIE – Norma ABNT NBR 13245

A superfície deverá estar seca, firme e sem poeira, isenta de contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras etc., devidamente aplicada com fundo recomendado.

As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas.

Sobre tinta envelhecida, lixar superficialmente, deixando a superfície isenta de brilho e remover as partículas soltas. Antes de iniciar a pintura, observe as seguintes instruções:

TIPO DE SUPERFÍCIE	TRATAMENTO
Reboco/concreto/fibrocimento novos	Aguardar a cura por no mínimo 28 dias. Aplicar uma demão do Selador Acrílico Anjo.
Superfícies com fungos ou bolor	Remover com uma solução de água limpa e água sanitária. Deixar agir e lavar com água abundante. Aguardar a secagem completa da superfície.
Reboco fraco/gesso/pintura calcinada/superfícies com partículas soltas	Raspar ou lixar a superfície. Aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes Anjo.
Imperfeições profundas	Corrigir com reboco e aguardar a cura de 28 dias. Aplicar uma demão de Selador Acrílico Anjo.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

Desempenadeira de aço inox com cantos arredondados

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Antes de iniciar qualquer pintura é preciso sempre atentar para a realização do seguinte procedimento:

Lixar: lixar a superfície, removendo as partes soltas e promovendo na mesma uma maior aderência para o produto que será aplicado em seguida.

Limpar: A limpeza deve ser feita com um pano ou uma vassoura para remover a poeira da superfície e garantir aderência do produto que será aplicado sobre a superfície.

Selar: O uso do selador uniformiza a absorção da superfície, além de melhorar significativamente o rendimento do produto que será aplicado.

Homogeneizar: a homogeneização é necessária para a completa mistura de todos os componentes. Como o produto estará parado em estoque, esta operação é indispensável para que as características se mantenham inalteradas.

Diluir: a diluição deve seguir a instrução recomendada, para que o produto possa oferecer excelente desempenho tais como: cobertura, rendimento, nivelamento e aplicação.

Aplicar: sempre se atentar a partes soltas ou mal aderidas do substrato, nestes casos, deve-se seguir as recomendações de preparação de superfície.

Lixar: o lixamento deve ser feito utilizando lixas de granulometria entre #220 – #320, respeitando o intervalo de secagem entre demãos.

FUNDOS RECOMENDADO

Fundo preparador de paredes

Selador acrílico pigmentado

Outros consultem nosso Departamento Técnico

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

- Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C.
- Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPI's, como máscaras, e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação.
- Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc.
- Manter longe do contato de crianças e animais.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

OBSERVAÇÕES

Para proporcionar e assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo Anjo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) seguindo as instruções contidas na embalagem ou no boletim técnico.

Não utilizar lotes diferentes para fazer continuação de pinturas, poderá haver mudança na tonalidade, bem como no acabamento.

O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

Normalmente com 2 ou 3 demãos se consegue ótimo resultado mas, dependendo do tipo de cor ou estado da parede, pode ser que seja preciso mais demãos.

Os valores encontrados para os ensaios de peso específico e secagem (com a espessura especificada) foi obtido em laboratório a uma temperatura de 25°C. Com temperaturas diferentes da mencionada, os valores acima estabelecidos tendem a ser diferentes dos especificados.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho, etc.

O uso de solventes diferentes ao especificado sem a aprovação prévia da Anjo pode afetar o desempenho do produto e anular a garantia do mesmo.

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.