

Impermeabilizante Emborrachado para Parede

É um revestimento impermeabilizante emborrachado. Quando curado, forma uma película elástica e impermeável que impede a infiltração da água provocada pela chuva em superfícies verticais, evitando o aparecimento de manchas, mofo e fungos. Possui excelente flexibilidade e acompanha os pequenos movimentos de dilatação e retração da parede que causam fissuras (0,5 mm) e microfissuras (0,05 mm) impedindo assim a penetração de umidade.

É um produto de fácil aplicação capaz de cobrir as fissuras e microfissuras, possui dupla característica de desempenho, ou seja, pode ser utilizado como selador emborrachado na primeira demão e como impermeabilizante emborrachado a partir da segunda demão, além disso apresenta elevada durabilidade, ótima aderência e baixa absorção de água.

Produto conforme a norma ABNT NBR 11702 e ABNT NBR 13321:2008 - Membrana Acrílica para Impermeabilização.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Indicado para pintura de fachadas, paredes externas e internas de concreto, reboco, massa acrílica, massa corrida e fibrocimento.

PROPRIEDADES BÁSICA

Cores	Branca
Acabamento	Fosca
Sólidos por Massa	44% ± 2
Sólidos por volume	35% ± 2
VOC	0 g/L
Peso Específico a 25°C	1,26 g/cm ³ (valor aproximado)
pH	8,8 – 9,5
Ponto de Fulgor	Não aplicável
Tempo de armazenagem	24 meses
Toxicidade	Consulte a FISPQ
Tipo de embalagem	18 kg

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

REQUISITOS DE DESEMPENHO – ABNT NBR 13321

Ensaio	Especificação	Impermeabilizante Anjo
Resistência a tração na ruptura	Mínimo 1,5 MPa	2,3
Alongamento na ruptura	Mínimo 100%	317
Absorção de água	Máximo 15%	8,7

DADOS PARA APLICAÇÃO

Número de demãos recomendadas A primeira demão serve como selador emborrachado;
Para ter a característica de impermeabilizante é necessário 2 ou mais demãos.
Observações: Pode ser aplicado em quantas demãos forem necessárias.

Espessura por demão: Aplicação com Rolo/Pincel:
Espessura de película úmida – 80 a 100 µm
Espessura de película seca – 40 a 50 µm

Rendimento teórico: 130 a 150 m²/demão/18kg
O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições e modo de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como variação na diluição, uniformidade e absorção da superfície, cor utilizada, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador e também dos acessórios de pintura utilizados, como: diferentes tipos de rolos, brochas, pincéis e equipamentos de aplicação por pulverização (Airless e pistola convencional).

Diluição: 10% com água potável

SECAGEM

Temperatura	25° C
Ao Toque	1 hora
Entre demãos	4 horas
Final	24 horas

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Considerações: Não pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 35°C e umidade superior a 80%. Não indicamos pintar sobre texturas hidrorrepelentes recém aplicadas ou que ainda apresentem o efeito hidrorrepelente. Aceita aplicação de tinta base água desde que respeitando o tempo de secagem de no mínimo 24 horas da aplicação da última demão do produto Impermeabilizante Emborrachado para Parede Anjo.

PREPARO DE SUPERFÍCIE – Norma ABNT NBR 13.245

A superfície deverá estar seca, firme e sem poeira, isenta de contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras, etc., devidamente aplicada com fundo recomendado.

As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas.

Sobre tinta envelhecida, lixar superficialmente, deixando a superfície isenta de brilho e remover as partículas soltas. Antes de iniciar a pintura, observe as seguintes instruções:

TIPO DE SUPERFÍCIE	TRATAMENTO
Reboco novo e Concreto novo	Aguardar secagem e cura (mínimo 28 dias).
Fibrocimento	Aplicação direta do Impermeabilizante Emborrachado para Parede Anjo.
Reboco fraco	Aguardar secagem e cura (mínimo 28 dias). Aplicar Fundo Preparador de Paredes Anjo (ver diluição do produto).
Imperfeições rasas	Corrigir com Super Massa Tapa Furo Anjo seguido de uma demão do Fundo Preparador de Paredes Anjo (ver diluição do produto).
Superfícies caídas ou com partículas soltas ou mal aderidas	Raspar e/ou escovar a superfície eliminando as partes soltas. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Anjo (ver diluição do produto).
Manchas de gordura ou graxa	Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar secagem.
Partes mofadas	Lavar com água sanitária e água na proporção de 1:1, enxaguar e aguardar secagem.
Trincas e rachaduras	Devem ser tratadas antes da aplicação do Impermeabilizante Emborrachado para Parede Anjo.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Trincha/Pincel – Retoques e demais acabamentos onde o rolo não consegue alcançar.

Rolo de lã de carneiro.

Rolo de lã antigota.

Equipamento de pulverização do tipo Airless.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Antes de iniciar qualquer pintura é preciso sempre atentar para a realização do seguinte procedimento:

Lixar: lixar a superfície, removendo as partes soltas e promovendo na mesma uma maior aderência para o produto que será aplicado em seguida.

Limpar: A limpeza deve ser feita com um pano ou uma vassoura para remover a poeira da superfície e garantir aderência do produto que será aplicado sobre a superfície.

Selar: O uso de fundos uniformiza a absorção da superfície, além de melhorar significativamente o rendimento do produto que será aplicado.

Homogeneizar: a homogeneização é necessária para a completa mistura de todos os componentes, bem como a dispersão dos pigmentos. Como o produto estará parado em estoque, esta operação é indispensável para que as características se mantenham inalteradas.

Diluir: a diluição deve seguir a instrução recomendada para que o produto possa oferecer excelente desempenho tais como: cobertura, rendimento, nivelamento e aplicação.

Aplicar: sempre se atentar a partes soltas ou mal aderidas do substrato, nestes casos, deve-se seguir as recomendações de preparação de superfície.

Em caso de recortes, sempre primeiro fazer o recorte com pincel para posteriormente proceder a aplicação com o rolo. A aplicação com rolo deve ser feita seguindo o processo de: aplicar em M, voltando a aplicação no sentido de W.

FUNDOS RECOMENDADO

Fundo preparador de paredes;

Super Massa Tapa Furo;

Massa Corrida;

Massa Corrida Super Leve;

Outros consultem nosso Departamento Técnico.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

- Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C.
- Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPI's, como máscaras, e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação.
- Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc.
- Manter longe do contato de crianças e animais.

OBSERVAÇÕES

Para proporcionar e assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo Anjo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) seguindo as instruções contidas na embalagem ou no boletim técnico.

Não guardar o produto diluído. Não utilizar lotes diferentes para fazer continuação de pinturas, poderá haver mudança na tonalidade, bem como no acabamento.

O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

Os valores encontrados para os ensaios de peso específico e secagem (com a espessura especificada) foi obtido em laboratório a uma temperatura de 25°C. Com temperaturas diferentes da mencionada, os valores acima estabelecidos tendem a ser diferentes dos especificados.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho, etc.

O uso de solventes diferentes ao especificado sem a aprovação prévia da Anjo pode afetar o desempenho do produto e anular a garantia do mesmo.

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.