

PRIMER POLIURETANO REVOLUTION HS 4000**RECOMENDAÇÕES DE USO**

Produto que confere ao substrato excelente isolamento, boa aderência, dureza e resistência química. Proporciona elevada retenção de brilho do acabamento final. O alto teor de sólidos confere enchimento, melhorando assim a correção de pequenos defeitos como riscos de lixa.

Indicação

Indicado na preparação de superfícies metálicas para receber acabamentos, principalmente o Anjodur Poliéster e Anjodur Poliuretano.

Composição Química

Resinas poliuretânicas, cargas minerais, aditivos, pigmentos e solventes.

DADOS PARA APLICAÇÃO**Catálise e/ou Diluição**

- 4 partes do Primer poliuretano Revolution
1 parte do catalisador para primer poliuretano Revolution
1 parte em volume do Thinner Poliéster/PU
- Thinner 5002: para temperatura abaixo de 20°C;
 - Thinner 5003: para temperatura entre 20 e 30°C;
 - Thinner 5004: para temperatura acima de 30°C.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

SECAGEM

O tempo de secagem ao toque é de 20 a 30 minutos. A secagem para lixamento é de 4 horas com lixa de grana 320, 400 e 600. Em estufa à 60°C o tempo de secagem é de 30 a 45 minutos.

PREPARO DE SUPERFÍCIE

Lixar a superfície a ser pintada, removendo partes soltas. Limpar a superfície com Solução Desengraxante Anjo. Em superfícies metálicas aplicar Wash Primer Anjo.

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

- Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C.
- Produto inflamável, manter longe de faíscas, fontes de ignição, não fumar no local de aplicação.
- Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPI's, como máscaras, e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação.
- Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc.
- Manter longe do contato de crianças e animais.

OBSERVAÇÕES

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho, etc.

O uso de thinner diferente ao especificado sem a aprovação prévia da Anjo pode afetar o desempenho do produto e anular a garantia do mesmo.

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.