

TABELA DE **CATÁLISE** POR PESO

FASTCARBON | LINHA AUTOMOTIVA

Verniz PU FastCarbon 5.1.1

Proporciona uma aplicação final de pintura original (textura automotiva), de fácil aplicação e resistente ao escorrimento, secagem e cura rápida, de aspecto incolor e translúcido.

Volume para catalisar (ml)	Verniz PU	Catalisador (g)	Thinner TH5003 (g)
50	34,3	7,1	6,2
100	68,6	14,3	12,4
150	102,9	21,4	18,6
200	137,1	28,6	24,9
250	171,4	35,7	31,1
300	205,7	42,9	37,3
350	240,0	50,0	43,5
400	274,3	57,1	49,7
450	308,6	64,3	55,9
500	342,9	71,4	62,1
550	377,1	78,6	68,4
600	411,4	85,7	74,6
650	445,7	92,9	80,8
700	480,0	100,0	87,0
750	514,3	107,1	93,2
800	548,6	114,3	99,4
850	582,9	121,4	105,6
900	617,1	128,6	111,9

Excelente resistência ao intemperismo
 Secagem rápida
 Alto brilho

