

PRIMER PU HS SLIM 8.1

RECOMENDAÇÕES DE USO

Produto com bom poder de enchimento, lixabilidade e aplicação . Indicado para pintura geral ou parcial de automóveis ou equipamentos em geral.

Produto de ótimo custo benefício que confere ao substrato boa aderência, dureza e isolamento.

Indicação

Indicado na preparação de superfícies para receber o acabamento. Também pode ser utilizado sobre selador para plástico em para-choques, e fibras em geral.

Composição Química

Resinas poliuretânicas, cargas minerais, aditivos, pigmentos e solventes.

DADOS PARA APLICAÇÃO

8 partes em volume do Primer Pu HS Slim.

1 parte em volume do catalisador para Primer PU HS Slim.

10 a 20% em volume de Thinner PU 5000/ Ecoeficiente 5000.

Catálise e/ou Diluição

Se a diluição for realizada com os thinners da linha Carbon, utilizá-los de acordo com a faixa de temperatura:

- **Thinner 5002: para temperatura abaixo de 20°C;**
- **Thinner 5003: para temperatura entre 20 a 30°C;**
- **Thinner 5004: para temperatura acima de 30°C.**

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Aplicação	Homogeneizar bem a amostra antes de retirar da lata. Após catálise e diluição aplicar duas a três demãos à pistola com pressão de 45-60 lbs/pol ² com intervalo de 5 a 10 minutos entre demãos. É indispensável o uso da régua medidora para que a catálise e diluição sejam feitas corretamente.
Rendimento	8 -10m ² /litro/demão

SECAGEM

O tempo de secagem ao toque é de 15 minutos. A secagem para lixamento é de 4 horas. Em estufa à 60°C o tempo de secagem é de 45 minutos. O lixamento após 4 horas de secagem com a lixa 320, 400 e 600 para aplicação do acabamento .

PREPARO DE SUPERFÍCIE

Lixar a superfície a ser pintada, removendo partes soltas. Limpar a superfície com Solução Desengraxante Anjo. Em superfícies metálicas aplicar Wash Primer Anjo.

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

- Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C.
- Produto inflamável, manter longe de faíscas, fontes de ignição, não fumar no local de aplicação.
- Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPI's, como máscaras, e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação.
- Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc.
- Manter longe do contato de crianças e animais.

OBSERVAÇÕES

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho, etc.

O uso de thinner diferente ao especificado sem a aprovação prévia da Anjo pode afetar o desempenho do produto e anular a garantia do mesmo.

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

